Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Excellent
Nitrilhandsker, pudderfri

Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Pudderfri
Usteril
Blå
Mikroteksturerede fingerspidser
Med rullekant
Egnet til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001, ISO 13485 & ISO14001

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC, EU regulativ EU 2017/745 klasse I og 89/686/EEC, PPE regulative EU 2016/425, Type B CAT III
AQL 1,0 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1:2020 +A1 2022
EN 455-2:2015
EN 455-3: 2015
EN 455-4:2009
EN ISO 374-1:2016
+A1:2018 EN ISO 374-
2:2019
EN 374-3:2003
EN 16523-
1:2015+A1:2018 EN ISO
374-4:2019
EN ISO 374-5:2016
VIRUS EN ISO
21420:2020
EN 421:2010 excluding clause 4.3
EN ISO 15223-1:2021
ASTM D 6978-05
ISO 10993-5:2009
ISO 10993-10:2021

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning	9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton

Strækevne:

Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: 5-40°C
Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Tykkelse

Håndfladen	0,09 mm	(+/- 0,02)
Fingrene	0,12 mm	(+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)	Forpakning
X-small	290423	5-6	76	240	100/1000
Small	3958	6-7	86	240	100/1000
Medium	3959	7-8	98	240	100/1000
Large	3960	8-9	107	240	100/1000
X-large	3961	9-10	115	240	100/1000
XX-large	3945	10-11	124	240	90/900

Test udført

Luft og vand test
Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Mikrobiologi
Penetration
Pudderrester
Bakterie og svampe
Virus penetration
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie, cytostaika, antibiotika gennemtrængning (se liste)

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Sammensætning

Kemikalie	CAS
Nitrile	9010-81-5
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (SDBS)	85117-50-6
Sulphur	7704-34-9
Zinc Oxide (ZnO)	1314-13-2
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)	136-23-2
Titanium Dioxide	13463-67-7
Wax Emulsion	
Pigment	147-14-8 & 6358-30-1

Kemikalie	CAS nummer	Gennemtrængningstid	Klasse
1,2 dichloroethana		<1 min.	0
2-Hydroxyethyl methacrylate 97%		10 min.	1
0.5 M iodine solution	7553-56-2	>480 min.	6
2-Mercaptoethanole	60-24-2	3 min.	0
Acetic Acid 10%		241 min.	5
Acetonitrile >99%	75-05-8	<1 min.	0
Acrylamide 40%	79-06-1	>480 min.	6
Ammonia 25%	1336-32-6	13 min.	1
Chlorine 1.000 ppm		>480 min.	6
Chlorhexidine 4%	55-56-1	>480 min.	6
Chlorhexidine Gluconate 4%	18472-51-0	>480 min.	6
Citric Acid 15%		>480 min.	6
Cyclohexanol	108-93-0	68 min.	3
Dichloromethane >99%	75-09-2	<1 min.	0
Diethylamine	109-87-7	<1 min.	0
Diurethane dimethacrylate		320 min.	5
Ethanol 70 %	64-17-5	87 min.	3
Ethanol 80 %	64-17-5	15 min.	1
Ethidium bromide 1%	1239-45-5	>480 min.	6
Ethyl Acetate >99%	141-78-6	<1 min.	0
Formamide 40%	75-12-7	>480 min.	6
Formaldehyde 37% in Methanol 10%	50-00-0	>120 min.	3
Formaldehyde/Formalin 37%	50-00-0	>480 min.	6
Formic Acid 12,5%	64-18-6	240 min.	4
n-Hexane	110-54-3	>480 min.	6
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	140 min.	4
Hydrofluoric acid 40%	7664-39-3	6 min.	0
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min.	6
Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	31-45 min.	2
Isopropanol 45%	67-63-0	>480 min.	6
Methanol 5%	67-56-1	>480 min.	6
Methanol 10%	67-56-1	30 min.	1

Methyl methacrylate		< 1 min.	0
Nitric acid 10%	7697-37-2	>480 min.	6
n-heptane	142-82-5	80 min.	3
n-Propanol 60%		51 min.	2
Peracetic acid 38%	79-21-0	9 min.	0
Phosphoric acid 30%	7664-38-2	>480 min.	6
Perchloric acid 70 %		92 min.	3
Petroleum – distilled		5 min.	0
Phenol 90%		9 min.	0
Potassium hydroxide 30%	1310-58-3	>480 min.	6
Povidone iodine 10%	25655-41-8	>480 min.	6
Rely+On™ Virkon® (Solution of potassium Peroxymonosulphate)	70693-62-8	>480 min.	6
Silver nitrate 10%	7761-88-8	>480 min.	6
Sodium carbonate 5%		>480 min.	6
Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Sulphuric acid 50%	7664-93-9	>480 min.	6
Sulphuric acid 96%	7664-93-9	8 min.	0
Tri(ethylene glycol)dimethacrylate 95%		33 min.	1
O-Xylene >99%	95-47-6	<1 min.	0
Cytostatica			
Flourouracil – 50.000 ppm		>240 min.	5
Carmustine 3.300 ppm		35 min.	2
Cisplatin 1.000 ppm		>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm		>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm		>240 min	5
Methotrexate 25.000 ppm		>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm		>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>240 min.	5
Thio-Tepa 10.000 ppm		85 min.	3
Vincristine sulfate 1.000 ppm		>240 min.	5
Flourouracil – 50.000 ppm		>240 min.	5
Carmustine 3.300 ppm		35 min.	2
Antibiotika			
Cefuroxim 15.000 ppm		>480 min.	6
Dicloxacilin 10.000 ppm		>480 min.	6
Gentamicin 1.200 ppm		>480 min.	6

Testet iht EN 374-3:2003 og EN16523-1:2015